



SR-18 Шпаклевка финишная супертонкая (для внутренних работ)

Используется для окончательной отделки поверхностей стен и потолков, внутри помещений с целью получения идеально ровной и гладкой поверхности.

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, очищенным от грязи и масел, жиров, старой краски. Пористые осыпающиеся поверхности, а также цементные и бетонные основания должны быть покрыты грунтом глубокого проникновения SR-51.

Приготовление растворной смеси

Шпаклевка готовится путем смешивания сухой смеси с чистой водой. Смесь засыпать в воду до получения однородной массы без комков. Рекомендуемое количество воды 0,4-0,43 л на 1 кг сухой смеси.

Порядок производства работ

Работы выполнять при температуре основания от + 10 до + 30°C. Шпаклевка наносится тонким слоем на подготовленную поверхность с помощью специального инструмента. Последующий слой шпаклевки наносится после окончательного высыхания предыдущего слоя.

Состав

Микрорамор, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

Срок хранения

6 месяцев в сухих условиях и герметичной упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Пропорция	0,4 - 0,43 л воды на 1 кг сухой смеси
Время потребления	24 часа в плотно закрытой таре
Температура основания	От + 10 до + 30°C
Время твердения	4 - 5 часов при температуре + 20°C
Расход	1,1 кг на 1 м ² на 1 мм поверхности на каждый мм толщин
Толщина слоя	0,1...5 мм