



SR-17 Штукатурка гипсовая для ручного и механического нанесения

Используется для высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и др. основаниям внутри сухих помещений. Трещиностойкая, с повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Создает комфортный влажностный режим в помещении.

Подготовка основания

Основание должно обладать достаточной несущей способностью, быть прочным, чистым и сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, остатков меловых и известковых растворов, а также старой штукатурки и краски. Углубления более 50 мм заполняют гипсовой штукатуркой до начала выравнивания поверхности. Перед проведением штукатурных работ основание рекомендуется обработать грунтовкой SR-51 или SR-52. Гладкие не впитывающие влагу основания рекомендуется обработать грунтовкой «Бетон-контакт» ТМ «PRO». Для усиления наружных углов, оконных и дверных откосов устанавливают защитные уголки. В местах стыковки основ из разнородных материалов рекомендуется установить штукатурную сетку.

Приготовление раствора

Затворить смесь чистой водой в пропорции 0,55 литров воды на 1 кг. сухой смеси, равномерно засыпая сухую смесь в воду, перемешивая вручную или механическим способом до получения однородной массы. При механизированном нанесении засыпать сухую смесь в бункер штукатурной машины. Регулируя расход воды подобрать требуемую консистенцию растворной смеси.

Рекомендации при выполнении работ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +10 до +30 С и относительной влажности воздуха менее 60%. Штукатурка наносится слоем до 50 мм. на предварительно подготовленную поверхность. При оштукатуривании потолков слоем более 20 мм. необходимо армирование поверхности оцинкованной сеткой. Нанесенную смесь разравнивают при помощи h-образного правила. После начала схватывания раствора, излишки материала срезают трапецевидным правилом и заглаживают поверхность шпателем. После окончания работ инструмент и оборудование немедленно промывают водой.

Срок хранения

6 месяцев в сухих условиях и герметичной упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Температура основания	+5°С +30°С
Толщина наносимого слоя	5 - 50 мм
Время потребления	не менее 1 часа
Расход	0,9-1 кг/м.кв. на каждый мм. толщины
Пропорция смеси	16-17 литров воды на 30 кг. сухой смеси
Прочность штукатурного раствора на сжатие	3 МПа