



SR-12 Штукатурка декоративная (с желаемой фактурой поверхности)

Применяется для устройства декоративных тонкослойных штукатурных покрытий при наружных и внутренних работах. Неограниченные возможности формирования поверхности: выравнивание, спрыскивание, обработка поверхности при помощи валика, лопатки, кисти, бутылки и других инструментов.

Подготовка основания

Основание должно быть крепким, плотным, сухим, тщательно очищенным от пыли, извести, жиров, масел, копоти, следов краски. Осыпающийся слой необходимо устранить. Не менее чем за 4 часа до начала работ покрыть основание грунтом глубокого проникновения SR-51. Окна и другие необрабатываемые поверхности должны быть защищены.

Приготовление растворной смеси

Содержимое одного мешка (25 кг) смешать с 6-7 литрами чистой воды с помощью мешалки с малыми оборотами до получения однородной массы без комков. Выждать в течении 5 минут и вновь перемешать. Рекомендуется мешать при помощи электрической мешалки с медленными оборотами. Нужную консистенцию следует подбирать в зависимости от желаемой фактуры, а также от используемого инструмента и основания.

Рекомендации при выполнении работ

Работы следует выполнять при температуре основания от +5°C до +30°C и влажности воздуха 80%. Толщина наносимого слоя 1-3 мм. Штукатурку укладывать механическим путем с помощью терки или лопатки, а затем выравнивать длинной теркой или рейкой. Чем толще слой, тем выгуклее фактура поверхности. Работы на однородной поверхности следует выполнять непрерывно, одновременно на всех уровнях, применять метод укладки "мокрого на мокрое". Вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительно влажности воздуха 60%.

Состав

Полимерные материалы, цемент и фракционированный песок.

Срок хранения

12 месяцев в сухом помещении и герметичной упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Время потребления	до 60 минут
Температура основания	+ 5°C + 30°C
Пропорция смеси	6-7 литров воды на 25 кг продукта
Расход	1,2 кг/м ² на каждый мм толщины.