



SR-13 Штукатурка декоративная (короед)

Применяется для устройства декоративных тонкослойных штукатурных покрытий типа «короед» при наружных и внутренних работах.

Подготовка основания

Основание должно быть крепким, плотным, сухим, тщательно очищенным от пыли, извести, жиров, масел, копоти, следов краски. Осыпающийся слой необходимо устранить. Не менее чем за 4 часа до начала работ покрыть основание грунтом глубокого проникновения SR-51. Окна и другие необработываемые поверхности должны быть защищены.

Приготовление растворной смеси

Содержимое одного мешка (25 кг) смешать с 6 литрами чистой воды с помощью мешалки с малыми оборотами до получения однородной массы без комков. Выждать в течении 5 минут и вновь перемешать. Штукатурка готова к применению.

Рекомендации при выполнении работ

Работы следует выполнять при температуре основания от +5°C до +30°C. Штукатурку SR-13 следует наносить на основание при помощи терки из нержавеющей стали, при этом терку нужно держать под углом 60 градусов к поверхности. Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерна минерального наполнителя. Спустя некоторое время, когда раствор перестанет прилипать к инструменту, структуру поверхности штукатурки можно формировать при помощи деревянной или пластмассовой терки. В зависимости от времени, интенсивности и траектории движения терки можно получить горизонтальные, вертикальные, круговые и перекрестные углубления. Терку при выполнении работ следует держать параллельно обрабатываемой поверхности. Вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительно влажности воздуха 60%.

Состав

Полимерные материалы, цемент и фракционированный песок.

Срок хранения

6 месяцев в сухих условиях и герметичной упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Время потребления	до 60 минут
Температура основания	+ 5°C + 30°C
Пропорция смеси	5-6 литров воды на 25 кг продукта
Расход	1,8 кг/м ² на каждый мм толщины.