



## SR-19 Шпатлевка финишная ГИПСОВАЯ (для внутренних работ)

Шпаклевка финишная гипсовая SR-19 используется для высококачественной финишной отделки стен и потолков из бетона, кирпича, штукатурки под последующее окрашивание и оклеивание любым покрытием внутри сухих помещений, а также для заделки швов и стыков листов ГКЛ и ГВЛ. Шпаклевка может применяться для заполнения небольших трещин и раковин глубиной до 7 мм.

### Подготовка основания

Основание должно обладать достаточной несущей способностью, быть прочным, чистым и сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, остатков меловых и известковых растворов, а также старой штукатурки и краски. Предварительное выравнивание рекомендуется проводить при помощи одной из штукатурных смесей ТМ «PRO». Перед проведением шпаклевочных работ основание рекомендуется обработать грунтовкой SR-51 или SR-52.

### Приготовление раствора

Затворить смесь чистой водой в пропорции 0,6 л. воды на 1 кг. сухой смеси, равномерно засыпая сухую смесь в воду, перемешивая вручную или механическим способом до получения однородной массы. После перемешивания раствор отстоять 5 минут и повторно перемешать. Готовую смесь рекомендуется выработать в течении 2 часов.

### Рекомендации при выполнении работ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +10 до +30 С и относительной влажности воздуха менее 60%. Шпаклевка наносится слоем от 0,1 до 10 мм. на предварительно подготовленную поверхность с помощью шпателя, правила и других специальных инструментов. При необходимости, выравнивание можно выполнить в несколько слоев при условии полного высыхания предыдущего слоя (через сутки). Высохший слой шпаклевки при необходимости обработать мелкой наждачной бумагой (при выравнивании поверхности – через сутки, при заделке швов – через 2-3 суток). К окраске и оклейке обоями приступать не ранее, чем через 24 часа после нанесения шпаклевки (при нормальных условиях и хорошей вентиляции).

### Срок хранения

6 месяцев в сухих условиях и герметичной упаковке.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Пропорция	15 литров воды на 25 кг. сухой смеси
Время потребления	не менее 60 мин.
Температура основания	От + 5 до + 30°С
Расход	0,9-1,1 кг/м.кв. на каждый мм. толщины
Толщина слоя	0,1...10 мм